

Modelo: 1900 Basalto

Tamaño: 20x20 cm

Grosor: 8mm

Tipo Material: Gres



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proceso de fabricación	Monococción	Baldosa cerámica prensada en seco
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo B1b anexo H	UNE EN ISO 10545 Parte 2
Absorción de agua	$0.5\% < E < 3\%$	UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)	$> 30\text{Nw/mm}^2$ $> 1100\text{Nw}$	UNE EN ISO 10545 Parte 4
Resistencia a la abrasión superficial	2	UNE EN ISO 10545 Parte 7
Dilatación térmica lineal	$< 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al choque térmico	Resiste la prueba	UNE EN ISO 10545 Parte 9
Expansion por humedad	$< 0.6\%$	UNE EN ISO 10545 Parte 10
Resistencia al cuarteo	Resiste la prueba	UNE EN ISO 10545 Parte 11
Resistencia al deslizamiento	Clase 1	UNE 41901 EX / UNE EN 16165
Reacción al fuego		Clase A1 - A1fl

RESISTENCIA QUÍMICA

Productos de limpieza doméstica	Clase A	UNE EN ISO 10545 Parte 13
Sales para piscina	Clase A	
Ácidos y bases (baja concentración)	Mínimo Clase LB	
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones:

Nº 002VV2019