



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES		Arkigeo Rupe	Arkigeo Arena	Arkigeo Luce	Arkigeo Libra	Arkigeo Cenere	Arkigeo Carbone
	Battiscopa rett. 7,2x60 cm / 3"x24"	J807	J808	J809	J810	J811	J812
	Scalino rett. 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J813	J814	J815	J816	J817	J818
	Ang. scalino rett. dx 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J819	J820	J821	J822	J823	J824
	Ang. scalino rett. sx 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	J825	J826	J827	J828	J829	J830
	Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	-	J831	J832	J833	J834	-

STUCCHI GROUT	Kerakoll KK	Mapei
Arkigeo Rupe	-	187
Arkigeo Arena	KK107	-
Arkigeo Luce	-	137
Arkigeo Libra	-	111
Arkigeo Cenere	-	112
Arkigeo Carbone	KK69	-

IMBALLI PACKAGING	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
120x278 cm rett. / 48"x110" rect.	1	3,34	49,6	18	60,05	892
120x120 cm rett. / 48"x48" rect.	2	2,880	62,50	20	57,60	1250
60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	2	1,440	27,80	35	50,40	973
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	3	1,08	21,5	40	43,2	860
30x60 cm rett. / 18"x24" rect.	7	1,26	25,6	40	50,4	1024
Chevron 7,5x45 cm / 3"x18"	26	0,88	17,9	56	49,14	1002
60x120 cm Hithick rett. / 24"x48" Hithick rect.	1	0,72	32,1	35	25,2	1123
Battiscopa 7,2x60 cm rett. / 3"x24" rect.	12	7,2 ml	10,4	80	576 ml	835
Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	2	0,79	20,6	-	-	-
Ang. Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	1	0,4	12,3	-	-	-
Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	8	4,8 ml	20	28	134 ml	559

NOTE / NOTES

Notes. Hinweis. Notas. Заметки.



Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi <http://www.marcacorona.it/info/>. For laying, cleaning and maintenance tips, see <http://www.marcacorona.it/eng/info/>
Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir <http://www.marcacorona.it/fra/faq/>. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: <http://www.marcacorona.it/deu/faq/>. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea <http://www.marcacorona.it/spa/faq/>. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. <http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/>

Gres porcellanato / Porcelain tiles

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N.			Valore medio Average value			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		ARKIGEO			
			(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	120x278 48"x110"	Grip	Strutturato Hithick 20 mm
	Lunghezza e Larghezza. Lenght and width.	R** NR**	± 0,4 mm ± 0,9 mm	± 0,3% ± 0,6%	± 1,0 mm ± 2,0 mm		Conforme. Suitable for.		
	Rettilinearità spigoli. Straightness of sides.	R** NR**	± 0,4 mm ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,5%	± 0,8 mm ± 1,5 mm		Conforme. Suitable for.		
	Ortogonalità. Rectangularity*.	R** NR**	± 0,4 mm ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,5%	± 1,5 mm ± 2,0 mm		Conforme. Suitable for.		
	Planarità. Flatness.	R** NR**	± 0,6 mm ± 0,8 mm	± 0,4% ± 0,5%	± 1,8 mm ± 2,0 mm		Conforme. Suitable for.		
	Spessore. Thickness.	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer				Conforme. Suitable for.		
	Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.	ISO 10545-3	± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm				
	Sforzo di rottura. Breaking strenght.	ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N			S ≥ 1800 N	-	S ≥ 1800 N	S ≥ 10000 N
	Modulo di rottura. Modulus of rupture.		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²			
	Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance.	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
	Resistenza all'abrasione superficiale (PEI). Scratch resistance (PEI).	ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			-	-	-	-
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK) ⁻¹			
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.			
	Resistenza al gelo. Frost resistance.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.			
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	B.C.R.A μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	D.C.O.F. Test (BOT 3000)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			≥ 0,50 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,55 WET	≥ 0,55 WET
	Resistenza allo scivolamento. Slip resistance.	DIN EN 16165 anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 DRY ≥ 36 WET	-	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET
	Classificazione antidrucciolo (Piedi calzati). Non-slip classification (Shod feet).	DIN EN 16165 anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			R10	R9	R11	R11
	Classificazione antidrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot).	DIN EN 16165 anx A (ex DIN 51097)	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			A+B	-	A+B+C	A+B+C
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts.	ISO 10545-13	Classe B min Class B min			A	A	A	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			LA	LA	LA	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			HA	HA	HA	HA
	Resistenza alle macchie. Resistance to stains.	ISO 10545-14	Glazed Classe 3 min Minimum class 3 Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			-			
						5			

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.
** R / Rettificato - NR / Non rettificato
** R / Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.
EN. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

IT. Ceramiche Marca Corona SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN. Ceramiche Marca Corona SpA reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona SpA.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona SpA.